

# Technisches Merkblatt **ferax**<sup>®</sup> Laminat-Fugenmasse

Hochwertiger Silicondichtstoff auf neutraler Basis (natursteinverträglich)

---

**Einsatzbereich:** **ferax**<sup>®</sup>-Laminatfugenmasse ist speziell entwickelt worden für das Verfugen von Übergängen bei Laminatböden zu Natursteinböden, sowie das Abdichten von Zargen im Bodenbereich. Sie ist auch zum Verfugen von Natursteinböden wie Marmor, Gneis, Porphy, Granit, Sandstein, Terazzo, etc. hervorragend geeignet.

---

**Technische Angaben:**

Spez. Gewicht:	1,03 g/ml
Eigenschaft:	pastös, standfest
Hautbildezeit:	ca. 5 min. (bei +23 °C und 50%RLF)
Verarbeitung:	+ 5 °C bis + 35 °C
Wärmebeständigkeit	- 50 °C bis +150 °C
Modul 100 %:	ca 0,7 N/mm <sup>2</sup>
Shore-A-Härte:	ca. 30
Zul.Gesamtverform.:	± 20%
Farben:	9 Farben gemäß Farbkarte

---

**Verarbeitung:** Abkleben der Fugenflanken sowie hinterfüllen (z.B. mit ferax-Fugenfüllprofil) zur Vermeidung einer Drei-Flanken-Haftung. Vorbehandlung der Haftflächen: Die Haftflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet. Fugenausbildung: Bei bewegungsausgleichenden Fugen müssen die Dimensionen auf die max. Bewegungsaufnahme ausgelegt sein. Ein Mindestquerschnitt der Fuge von 5 mm Breite x 4 mm Tiefer ist einzuhalten. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden. Einbringen des Dichtstoffes: **ferax**<sup>®</sup>-Laminatfugenmasse ist innerhalb der Verarbeitungsdauer gleichmäßig und blasenfrei in die Fuge einzubringen. Bei der Nacharbeit ist ein guter Kontakt mit den Haftflächen/Fugenflanken sicherzustellen (Abglätten mit ferax<sup>®</sup>-Glättmittel).

---

**Anwendungseinschränkungen:** Oberfläche der Natursteine nicht mit Primer benetzen. Primer erzeugen Flecken, welche nur noch mechanisch (z.B. abschleifen) zu entfernen sind. Verfüllen der Fuge mit **ferax**<sup>®</sup>-Laminatfugenmasse. Trockenes Abglätten mit einer Spachtel (z.B. ferax-Fugenmeister). Wenn notwendig mit ferax<sup>®</sup>-Glättmittel oder entspanntem Wasser

---

# Technisches Merkblatt **ferax**<sup>®</sup> **Laminat-Fugenmasse**

Hochwertiger Silicondichtstoff auf neutraler Basis (natursteinverträglich)

Korrekturen vornehmen. In Räumen wo Dispersionsanstriche zur Verwendung kommen ist darauf zu achten, dass die Anstriche völlig trocken und abgelüftet sind, da in Verbindung mit **ferax**<sup>®</sup>-**Laminatfugenmasse** bei Verfüugungen oder Versiegelungen im Innenbereich eine Verfärbung des Dichtstoffes auftreten kann

## **Achtung!**

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Von Kindern fernhalten. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

## **Lagerung:**

Bei kühler und trockener Lagerung in luftdichten Gebinden mind. 12 Monate.

## **Verpackung:**

Kartuschen zu 310ml, je 12 Kartuschen im Karton

Lieferbare Farbtöne:

Ahorn/Esche/Fichte

Eiche hell

Eiche dunkel

Buche hell

Buche dunkel

Kirschbaum

Nussbaum/Eiche kerngeräuchert

Merbau/Mahagoni

Wenge

Anthrazit

Wir übernehmen die Gewähr für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.

**ferax**<sup>®</sup>

**Ringstraße 16**

**D-86653 Monheim**

e-mail. [info@ferax.de](mailto:info@ferax.de)

Tel. +49 (0) 90 91 - 907 997 - 0 Fax +49 (0) 90 91 - 907 997 - 99

**[www.ferax.de](http://www.ferax.de)**